

# EnduroRoof

## Die flüssige Dachdeckung

EnduroRoof ist eine flüssige Dachdeckung ohne Faser oder Kunststoffmatten und ohne Nähte. Enduro kann hervorragend angebracht werden auf waagerechte und senkrechte Flächen. Anschlüsse an Dachdurchführungen, Dachfenster, hoch stehende Ränder und andere Durchführungen sind kein Problem wegen der ausgezeichneten Haftungseigenschaften.

### Eigenschaften:

- 1-komponenten System,
- Keine Nähte oder Kombinationen mit andere Materialien notwendig,
- Wasserdichte Anschlüsse durch hervorragende Haftung auf diverse Materialien,
- Beständig gegen Temperaturen von -40 bis +80 Grad Celsius, mit Spitze von 200 C
- Sehr hohe Zugfestigkeit,
- Sehr hohe Elastizität ( 400 bis 600 %),
- Sehr hohe Riss widerstand,
- Gute chemische Resistenz,
- Dampfdiffusionsoffen,
- Anbringen mit Bürste, Rolle, Airless spritzen,

### Anwendungen:


- Sanierung von vorhandene Flachdächer,
- Sanierung von Undichtigkeiten,
- Hervorragende Anwendung auf komplex Dach
- Perfekte Untergrund für Garten Dächer,

### Farben:

- Rot, Grün, schwarz, nicht UV-stabil,
- Weiß, grau, UV-stabil,

### Hervorragende Haftung auf:

- EPDM - Gummi,
- Bitumen,
- Beton, Estrich, Anhydrit, Faserzement,
- Asphalt,
- Holz,
- Metalle,
- Glas,
- Fliesen, Naturstein,
- Kunststoffe, Epoxid-, Polyurethan-, Acrylatharzen.



## Packung

25 kg Packung

## Verbrauch:

Minimaler Gesamtverbrauch: 1,3 - 1,7 kg/m<sup>2</sup>

### CEMISCHE BESTÄNDIGKEIT:

Testperiode		Oberflächenbeschaffenheit	Ergebnis
12 Monate		nach dem Test	
Destilliertes Wasser		OK	-
Trinkwasser		OK	-
Seewasser		OK	-
Schwefelsäure	10%	OK	-
Chlorsäure 10%		OK	-
Salpetersäure 10%		OK	-
Essigsäure 10%		10 Tage	winzige Löcher
Ameisensäure 10%		8 Tage	winzige Löcher
Milchsäure 25%		OK	-
Zitronensäure 10%		OK	-
Gerbsäure		OK	-
Fettsäuren		OK	-
Natriumhydroxid 10%		OK	-
Chlorid 10% Zucker 30%		OK	-
Kaliumhydroxid 10%		OK	-
Ammoniak 10%		OK	-
Natriumhypochlorid		20 Tage	winzige Löcher
Wasserstoffperoxid 10%		OK	-
Leichtbenzin		OK	-
Kresol Xylol		OK	-
Methylenchlorid		5 Tage	zerstört
		OK	-
		1 Tag	zerstört











